

SKZ166B Тестер фаззинга и пиллинга CDE (метод пиллинга)



СК3166Б



СК3166С



СК3166Д



СК3166Е

Определение склонности ткани к пушинству поверхности и пиллингу методом пиллингбокса. Используется для испытания тканей (особенно шерстяного трикотажа) на пиллинг без давления.

Стандарты:

ISO12945.1, ASTM D3512, ASTM D1375.

Характеристики прибора

- 1.Импортная резиновая пробка, полиуретановая трубка-носитель образца;
2. Внутренняя резиновая пробка представляет собой съемную конструкцию;
3. Бесконтактный фотоэлектрический счет, жидкокристаллическое отображение.

технические параметры

Модель	СК3166Б	СК3166С	СК3166Д	СК3166Е
Количество мячей	2 кусочка	4 шт	6 штук	9 штук
Размер внутреннего корпуса	235×235×235 мм			
скорость	60±2р/мин			
Диапазон подсчета	1~99999 раз			
Трубка-носитель образца	внешний размер Ф30×140 мм 4 шт./кейс			
Источник питания	220 В переменного тока ± 10%, 50 Гц, 120 Вт			
Внешний размер (мм)	1260×560×580	1260×560×950	1260×560×1410	1460×600×1510
Вес (кг)	60	93	125	180